

FICHE NUMERO 1.2.3

DIMENSIONS

Dalle "Patrimoine"

15x15

20x20 cm

Pavé "Patrimoine"

20x9

22x11 cm

Autres formats sur devis

TOLÉRANCE

DIMENSIONNELLE:

voir tableaux 16, 17, 18 en annexe

PIERRE  BLEUE
BELGE

Dallage et Pavé "Patrimoine"

1, Chemin des Carrières B-7063 Neufvilles • T : +32 (0)67 34 68 00 • F : +32 (0)67 34 68 01 • info@pierrebleuebelge.be • www.pierrebleuebelge.be

1.2.3



Ce produit bénéficie de l'agrément technique

APPLICATIONS

Revêtements de sols extérieurs. Principalement pour piétonniers, trottoirs, esplanades, cours d'écoles, entrées de garages, aménagements des terrasses et des abords de jardins publics ou privés. Revêtements de sols intérieurs privés ou publics où l'on veut créer une ambiance rustique ou pour des restaurations de cours ou de bâtiments.

FINITION

Dalles et pavés sciés et patinés. La couleur est gris-bleu clair, les arêtes et les coins sont arrondis. Des traces de sciage sont encore visibles. Des petites crevasses, noirures, taches ou veines blanches ou fossiles apparaissent parfois sur la surface.

EPAISSEURS

DALLE PATRIMOINE

• 3 cm

PAVE PATRIMOINE

• 5, 8 cm

Concernant la relation dimension/épaisseur par rapport à la charge, nous vous renvoyons aux fiches annexes Tableaux 21 et 22.

AVANTAGES DE LA PIERRE BLEUE BELGE

- La dalles et le pavé "Patrimoine" en pierre bleue rehausse l'esthétique de la réalisation. Ils prennent une belle patine et s'harmonisent avec tous les matériaux de revêtements de sol. Ils sont aussi conseillés pour des restaurations de cours et de bâtiments.
- Ils ont un prix particulièrement compétitif (voir tarif)
- La dalles et le pavé "Patrimoine" sont faciles à entretenir et ne se couvrent pas de mousse grâce à leur porosité quasi nulle. Ils sont complices de vos barbecues.
- Ils ne sont pas glissants, leur surface est sciée, vieillie et de petit format.
- Ils résistent au chlore, au gel et aux sels de déneigement.
- La dalle et le pavé "Patrimoine" ont une remarquable résistance à l'usure grâce à leur structure très compacte.
- La dalle et le pavé "Patrimoine" en pierre bleue bénéficient de l'agrément technique ATG n°00/H783 et n°00/H781.
- Ils sont bien calibrés, leur tolérance dimensionnelle est de +/- 1mm.
- La pose s'effectue sur stabilisé, sans joints et est très économique (15 à 20 €/m²).





TECHNIQUE DE POSE

Pour les dalles "Patrimoine", la pose se fera à plein de mortier sur sable stabilisé bien compacté.

Pour les pavés de 5 cm, la pose se fait sur stabilisé ou fin concassé.

Les pavés "Patrimoine" se posent avec ou sans joints. Il suffira alors de broser un sable blanc.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Placées à l'extérieur, les dalles et pavés "Patrimoine" ne demandent aucun entretien particulier. Si l'environnement est humide et ombragé on peut les nettoyer avec une dilution d'eau de javel (50%), laisser agir et puis rincer à l'eau claire (pas de haute pression dommageable pour les joints). Si elles sont placées à l'intérieur, elles apprécient un savon neutre (type savon de Marseille) dilué dans l'eau de lavage. Cela va "nourrir" la pierre et contribuer à lui donner une belle patine. Voir aussi fiche annexe "Conseils d'entretien" ou notre documentation "Une tache...que faire" et la brochure "La PBB, c'est facilité".

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES

Les dalles ou pavés "Patrimoine" seront en pierre bleue de Belgique dite Petit Granit, calcaire crinoïdique non argileux d'âge géologique tournaisien, en provenance de carrières ayant obtenu l'agrément technique avec certification délivrée par l'U.B.A.tc. pour l'ensemble du gisement. Les pierres proviendront toutes d'un même gisement. Les dalles ou pavés "Patrimoine" seront exécutés en "choix technique". Les particularités d'aspect de chacun de ces choix sont décrites au chapitre 7 de la NIT 220 du CSTC.

Les dalles feront l'objet du marquage CE.

Aspects, teintes et patine

Caractérisé par la présence de très nombreux débris de fossiles, cimentés par une gangue microcristalline contenant du carbone très finement divisé. Les Fossiles donnent aux cassures fraîches des facettes scintillantes à la lumière. Les crinoïdes, coraux et coquilles apparaissent en clair sur fond sombre variant, selon la finition, du gris clair au noir en passant par une gamme bleutée. La pierre s'éclaircit à l'exposition aux intempéries, par lessivage superficiel du carbone intercalé.

Le fournisseur sera certifié ISO 9001 version 2000 pour l'ensemble de son activité.

Caractéristiques techniques de la pierre bleue de Belgique : voir tableau 5 de la NIT 220 du CSTC.

Finition : la face supérieure des dalles est gris bleu clair et elle est légèrement patinée. Les arêtes et les coins sont arrondis. Il y a parfois des petits éclats sur les arêtes ou les coins. Les faces des dalles et pavés "Patrimoine" peuvent comporter des particularités d'aspect inhérentes à la pierre naturelle et à l'aspect ancien comme par exemple des crevasses, noirures, taches ou veines blanches de calcite ou des fossiles.

Dimensions : ... (à préciser)

Epaisseur : ... (à préciser)

Plan d'appareillage de pose : (à fournir par l'architecte)

La finition sera conforme à l'échantillon déposé chez l'auteur de projet. Equivalence : toute proposition de produit ou finition différente du descriptif ci-dessus doit être soumise à la procédure d'équivalence décrite dans le guide 100.2 édité par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, Service Qualité Construction.